

Elementfugemørtel Vinter

Pumpbar fuge- og understøbningsmørtel



Produktbeskrivelse

Marlon Elementfugemørtel Vinter er et færdigblandet, ekspanderende tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Marlon Elementfugemørtel Vinter findes i varianterne 35, 45 og 60 MPa.

Marlon Elementfugemørtel Vinter er med sin plastiske konsistens pumpbar og kan med fordel blandes i en automatisk blandepumpe. Marlon Elementfugemørtel Vinter er fremstillet af portlandcement med frysepunktssænkende, vedhæftningsforbedrende, ekspanderende og plastificerende tilsætningsstoffer. Marlon Elementfugemørtel Vinter indeholder ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Produktet overholder materialekravene til aggressivt miljø jf. DS 2426. Marlon Elementfugemørtel Vinter er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele

- Ekspanderende
- Frysepunktssænkende additiver
- Standfast
- Pumpbar
- Elementsammenstøbninger fra 3 mm op til 60 mm
- Temperaturer ned til -5°C
- Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområder

Marlon Elementfugemørtel Vinter anvendes til sammenstøbning og understøbning af præfabrikerede betonelementer i såvel vandrette som lodrette fuger. Til samling af hjørner og fugning af betonelementdæk og lignende opgaver. Marlon Elementfugemørtel Vinter anvendes i temperaturområdet -5°C til +5°C.

Forarbejde

For at sikre størst mulig vedhæftning til gammel beton skal underlaget være rent for cementslam, støv, olie, fedt og andre løstsiddende urenheder. Underlaget skal ligeledes være isfrit ved udstøbningen.

Blanding

Marlon Elementfugemørtel Vinter blandes i en egnet automatisk blandepumpe. Vandmængden indstilles på blandepumpen til en plastisk konsistens og fremføres til brugsstedet gennem slange.

Udfugning af betonelementer

Marlon Elementfugemørtel Vinter pumpes direkte ind i de vandrette og/eller lodrette elementfuger med egnet pumpestudse i fugetykkelser fra 3 mm og op til 60 mm i bredden. Den færdigblandede mørtel trykkes efterfølgende i fugen, og den endelige finish kan udføres med egnet værktøj. Forarbejdningstiden er ca. 20-25 min. ved +20°C. Lavere temperaturer forlænger, og højere temperaturer forkorter, åbnings- og hærdetiden.

Efterbehandling

Nyudstøbte fuger skal beskyttes mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Marlon Elementfugemørtel Vinter tåler ikke temperaturer under -5°C i de første hærdedøgn. Der må ikke indblandes tilsætningsstoffer.

Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Elementfugemørtel Vinter kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Elementfugemørtel Vinter er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Produktdata

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype

Cementbaseret, ekspanderende og pumpbar fugemørtel.

Tilslagsmateriale

Ovntørret og sorteret kvartssand, kl. E.

Tilsætningsstoffer

Plastificerende, ekspanderende, frysepunktssænkende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning

35 MPa 14-15% af tørpulv vægten
45 MPa 14-15% af tørpulv vægten
60 MPa 15-16% af tørpulv vægten

Udlægningstemperatur

Mellem -5°C til +5°C.

Åbningstid

Ca. 20-25 minutter, afhængigt af temperatur.

Udbytte

Ca. 13 l pr. 25 kg

Lagtykkelse

Ca. 3-60 mm. Retningsgivende.

Cementtype

Portlandcement CEM I 52,5 N (LA).

Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage

18 og 25 kg plasticsæk samt big bags.

| Egenskaber | 35 MPa | 45/60 MPa | Metode |
|--|----------------------------|-----------|---------------|
| <i>Typiske interne værdier jvf. EN 196-1 / EN 1015-11 (40 x 40/160 mm prismes)</i> | | | |
| Trykstyrke, 1 døgn | > 10 MPa | > 14 MPa | DS/EN 1015-11 |
| Trykstyrke, 7 døgn | > 24 MPa | > 48 MPa | DS/EN 1015-11 |
| Trykstyrke, 28 døgn | > 47 MPa | > 55 MPa | DS/EN 1015-11 |
| Bøjningstrækstyrke, 28 døgn | > 5,0 MPa | > 8,0 MPa | DS/EN 1015-11 |
| Ekspansion | 0,2-0,4% | | |
| Densitet (våd) | Ca. 2200 kg/m ³ | | DS/EN 1015-6 |
| Kromatindhold | < 2 mg/kg cement | | |
| Kloridindhold | 0,01% | | DS/EN 1015-17 |

| Information | |
|----------------|-------------------|
| Varenr. 35 MPa | 10235 |
| DB-nr. | 1529738 |
| Varenr. 45 MPa | 10245 |
| Varenr. 60 MPa | 10255 |
| Pr nr. | 2172448 |
| Version | 08.14 erst. 11.12 |

Trykstyrker jf. Bulletin no. 5

Ydeevne i henhold til DS 2426 & EN 206-1
Målt på 150 x 300 mm cylindre:

Elementfugemørtel 35 Vinter

Trykstyrke 28 døgn $f_{ck} > 40$ MPa

Korrektion byggepladsusikkerhed $f_{ck} > 35$ MPa

Elementfugemørtel 45/60 Vinter

Trykstyrke 28 døgn $f_{ck} > 45$ MPa

Korrektion byggepladsusikkerhed $f_{ck} > 40$ MPa

03.2017