

Kombiklæb

Cementbaseret fleksibel fliseklæb C2, T, E, S1



Produktbeskrivelse

Marlon Kombiklæb er en cementbaseret, kunststofforstærket fliselim med god fleksibilitet, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Er i afbunden tilstand vand- og frostbestandig.

Fordele

- God fleksibilitet
- Ud- og indvendig brug
- Vand- og frostbestandig
- Kunststofforstærkende additiv
- Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområde

Marlon Kombiklæb anvendes til montering af keramiske fliser, skifer, natursten, glasuld- og rockwoolplader på underlag af beton, puds, gulvvinyl, gipsplader, eksisterende flisebelægninger, spartelmasser m.m. Produktet anvendes både på vandrette og lodrette flader (glider ikke) og i forbindelse med indstøbte gulvvarmekabler, kølerum og andre steder, hvor der stilles krav til en fleksibel klæber med god vedhæftning til underlaget.

Forarbejde

Underlaget skal være fast og rengjort for løst-siddende partikler, støv og anden forurening. Sugende underlag som puds, spartelmasser, beton m.m. primes med Marlon Primer FL inden påføring af Kombiklæb (se brugsanvisning for Marlon Primer FL). Glatte overflader som vinyl og maling slibes let ru med sandpapir for at sikre korrekt vedhæftning til underlaget. Eventuel gulvvarme skal være lukket.

Blanding

Blanding foretages med langsomtgående boremaskine med en egnet mixer. Det anbefales at hælde $\frac{3}{4}$ af vandmængden i spand/balje

og derefter tilsætte tørpulveret, der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvis tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og letbearbejdelig masse. Blandetiden er 4-5 min. efterfulgt af 5-10 min. henstand og genopblanding. Fliselimen er nu klar til brug, og bør anvendes inden for 4 timer.

Udførelse

Den færdigblandede masse fordeles på den vandrette eller lodrette flade med stålspartel eller andet egnet materiel. Påfør ikke lim på større flader, end at fliserne/klinkerne kan placeres inden for ca. 25 min., ellers dannes der hud på limen. Fliserne/klinkerne trykkes og vrides ned i den endnu fugtige klæber, så der opnås fuld dækning af flisens bagside. Korrektur af de nye nedlagte fliser/klinker kan, under normale forhold, foretages inden for 15 min. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter åbnings- og hærdetiden. Arbejde med fliselim bør ikke foregå ved temperaturer under +5°C eller over +30°C. Tåler ikke frost under hærdningen.

Rengøring

Maskiner og værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Kombiklæb er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringsystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Produktdata

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Vandtilsætning

25-26 vægt % (5,0-5,2 l pr. 20 kg sæk)

Gangbar

24 timer ved +20°C.

Fugning

48 timer ved +20°C.

Materialeforbrug

1-4 kg/m².

Anvendelsestid

Ca. 4 timer, afhængigt af temperatur.

Lagtykkelse

5 mm.

Farve

Grå.

Klassificering

EN 12004: C2, T, E, S1.

Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet originalemballage.

Emballage

20 kg plasticsæk.



Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup
År 13
DoP 10599

EN 12004

Forbedret fleksibel og cementbaseret klæbemiddel med udvidet åbningstid og reduceret slip.

Brandbarhed	Klasse F
Høj indledende trykstyrke	≥ 1 N/mm ²
Høj indledende trækstyrke efter varmpåvirkning	≥ 1 N/mm ²
Høj indledende trækstyrke efter vandpåvirkning	≥ 1 N/mm ²
Høj indledende trækstyrke efter frost-/tøpåvirkning	≥ 1 N/mm ²

Information

Varenr.	10599
Pr nr.	2381776
Version	06.14 erst. 05.14

Forbrug

Tandspartel størrelse	Kg pr. m ²
4 x 4 mm	ca. 1,0
6 x 6 mm	ca. 1,5
8 x 8 mm	ca. 1,9
10 x 10 mm	ca. 2,4