

# RepMix F25

Hurtighærdende, fiberforstærket reparationsbeton

## Produktbeskrivelse

Marlon RepMix F25 er et cementbaseret færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Produktet er kunststofmodificeret og baseret på specialcement, tilsætningsstoffer, fibre og oventørret kvartssand. Er i afbunden tilstand spændingsfattig og vand- og vejrbestandig.

## Fordele

- Ud- og indvendig brug
- Særlig god bearbejdelighed
- Polymermodificeret
- Hurtighærdende
- Fiberforstærket
- Lagtykkelser på op til 50 mm i en arbejdsgang
- Spændingsfattig
- Skal kun tilsættes vand

## Anvendelsesområde

Marlon RepMix F25 er et alsidigt reparationsprodukt, der er sammensat til ind- og udvendige reparationsopgaver, hvor der ønskes en hurtig afbinding. Produktet er svindkompenseret og har en god bearbejdelighed, der gør den anvendelig til mange forskellige reparationsopgaver, faststøbning af dåser, rør, lukning af huller m.m. Anvendes ligeledes til fremstilling af hulkehl mellem væg- og gulvafslutninger.

## Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede betonunderlag skal fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade. For at sikre bedst mulig vedhæftning til underlaget, anbefales det at svumme underlaget med Marlon Hæftesvumme CP (se separat datablad).

## Blanding

Marlon RepMix F25 tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblender. Der blandes grundigt i min. 3 min., indtil der opnås en klumpfri plastisk konsistens. Mindre blandinger kan udføres i balje/spand med en langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Ved blanding med boremaskine hældes vandet først i baljen, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Det anbefales at blande hele posens indhold.

## Udførelse

Den færdigblandede Marlon RepMix F25 udsættes og komprimeres grundigt. Udsætningen kan foretages med hånden (husk handsker) eller med egnet murerværktøj. Hvis der anvendes en vedhæftningssvumme (Marlon Hæftesvumme CP) skal det sikres, at der arbejdes "vådt i vådt". Undgå at lave overgange der går helt i 0. Finish kan foretages med pudse- eller stålglittebræt. Ved fremstilling af hulkehl, anvendes en hulkehlske. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden. Marlon RepMix F25 er hurtighærdende, vær derfor opmærksom på at forarbejdningsstiden er kortere end normale reparationsprodukter. Under normale forhold ved +20°C er forarbejdningsstiden ca. 20 min.

## Efterbehandling

I varme perioder skal nystøbt Marlon RepMix F25 beskyttes med Marlon Curing B75, mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer og solbestråling. I vinterperioder beskyttes betonen (evt. med vintermåtter) i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m..

## Begrænsninger

Reparationsopgaver bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærd- og afbindingsperioden.

## Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Hærdet Marlon RepMix F25 kan kun fjernes mekanisk.

## Kontrol

Marlon RepMix F25 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringsstem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

# Produktdata

## Producent

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup

## Materialetype

Cementbaseret reparationsbeton type PCC.

## Tilslagsmateriale

Ovntørret og sorteret kvartssand (D<sub>maks</sub>) 1 mm

## Tilsætningsstoffer

Polymer, polypropylenfibre, plastificerende og klæbeforbedrende additiver.

## Vandtilsætning

3,6-4,0 l pr. 20 kg.

## Udbytte

Ca. 12,5 l pr. 20 kg.

## Lagtykkelse

2-50 mm. Retningsgivende.

## Cementtype

Hydraulisk afbindende hurtig cement.

## Farve

Grå.


## Holdbarhed

Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

## Emballage

20 kg plasticsæk.

Egenskaber	Værdi	Metode
Trykstyrke, 3 timer	5 MPa	DS/EN 12190
Trykstyrke, 1 døgn	9 MPa	DS/EN 12190
Trykstyrke, 7 døgn	22 MPa	DS/EN 12190
Trykstyrke, 28 døgn	> 30 MPa	DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn	> 7 MPa	DS/EN 12190
Luftindhold	11 %	DS/EN 1015-7
Densitet	1844 kg/m <sup>3</sup>	DS/EN 1015-6
Kromatindhold	< 2 mg/kg cement	
Kloridindhold	< 0,02 vægt %	

	Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup År 18 DoP 10564
<b>DS/EN 998-1</b> Receptmørtel type GP: Pudsemørtel til udfyldning af el riller m.m.	
Brandbarhed	Klasse A1
Vandabsorption	W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient	NPD
Vedhæftning	NPD
Varmeledningsevne/densitet	NPD
Frostfasthed	Passivt miljø

## Information

Varenr.	10564
Pr nr.	Under udarbejdelse
Version	04.17 erst. -