# MørTop




### Fordele

- Stærk og farvebestandig puds
- Ud- og indvendig brug
- Klæbe- og vandafvisende additiver
- Skal kun tilsættes vand

### Anvendelsesområder

Marlon MørTop anvendes typisk som tynd-/ slutpuds på mineralske underlag, overfladebehandling af teglvægge, let klinkebetonvægge og lignende udsatte steder.

Marlon MørTop klæber bedre end traditionelle mørtler og giver en mørtelflade som yder god beskyttelse til det underliggende pudslag, med et minimum af fugtoptagelse. MørTop er vejrbestandig og anvendes såvel udvendig som indvendig.

### Forarbejde

Underlaget rengøres for løst materiale, støv, cementhud, olie, pudsrester eller anden forurening, som kan forhindre god vedhæftning. Mørtlen kan påføres faste og tørre underlag.

### Blanding

Marlon MørTop tilsættes retningsgivende 18-19 vægtprocent vand, svarende til 4,5 til 4,75 l pr. sæk, efterfulgt af effektiv blanding i en egnet tvangsblander. Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Der hældes 3/4 dele af blandevandet i en egnet spand/balje, derefter tilsættes tørproduktet og der blandes grundigt, samtidig med at der tilsættes/efterjusteres med den resterende vandmængde til der opnås en bearbejdelig homogen mørtel.

For at undgå farvenuancer, skal vandtilsætning og blandetiden være ens fra blanding til blanding. Der bør ikke blandes mere mørtel, end der kan bruges inden for ca. 60 min. Der må ikke genoprøres med mere vand.

### Udførelse

Den færdigblandede mørtel påføres/fordeles med stålbræt eller en grov tandspartel afhængig af underlag, lagtykkelse og opgave. Lagtykkelsen er retningsgivende mellem 1 og 2 mm. Finish kan foretages med filtebræt. I tvivlstilfælde anbefales en prøveblanding.

### Efterbehandling

For at minimere risikoen for revnedannelse der kan opstå ved for hurtig udtørring, skal pudslaget i varme perioder holdes fugtigt i 1 til 2 uger efter udførelse. Befugtning kan udføres med vandforstøvning. Ligeledes er det vigtigt, at behandlingen beskyttes mod nedbør og frost. MørTop kan efterbehandles med de fleste malingsprodukter.

### Begrænsninger

Marlon MørTop må ikke påføres ved temperaturer under +5 °C. Tåler ikke frost i hærdeog afbindingsperioden.

### Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj rengøres med vand straks efter brug. Hærdet MørTop kan kun fjernes mekanisk.

### Kontrol

Produktet er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

# Teknisk information



**Producent**
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

**Materialetype**
Kalk/cementbaseret tørmørtel.

**Tilslagsmateriale**
Sorteret og ovntørret kvartssand, < 0,5 mm kl. E

**Tilsætningsstoffer**
Vandafvisende og klæbeforbedrende additiver.

**Miljø**
Moderat

**Farve**
Hvid

**Vandtilsætning**
18-19 vægtprocent af tørpulvervægten. (3,6-3,8 l pr. 20 kg).

**Åbningstid**
Ca. 60 minutter, afhængigt af temperatur.

**Lagtykkelse**
Ca. 1-2 mm. Retningsgivende.

**Forbrug**
Ca. 2 kg tørprodukt pr. m²/mm lagtykkelse.

**Lagringstid**
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

**Emballage**
20 kg plastsæk.

| **Information** | | |
|---|---|---|
| Varenr. | 1000553 | |
| Pr nr. | 2481216 | |
| Version | 04.14 erst. 03.13 | |

| | | |
|---|---|---|
| CE | Marlon Tørmørtel A/S<br>Virkelyst 20<br>8740 Brædstrup<br>År 14<br>DoP 1000553 | **DS/EN 998-1**<br>Pudsemørtel type GP:<br>Pudsemørtel til ind- og udvendig brug |

| | |
|---|---|
| Brandbarhed | Klasse A1 |
| Vandabsorption | NPD |
| Dampdiffusionskoefficient | NPD |
| Varmeledningsevne | NPD |