AdMix RM1000

Vandtætning til færdigbeton



Produktbeskrivelse

Marlon AdMix RM1000 er et fabriksfremstillet additiv, designet til effektivt at vandtætne beton. Marlon AdMix RM1000 forøger tillige styrken og reducerer risikoen for svindrevner i den udstøbte beton. Marlon AdMix RM1000 blandes i den friske beton, på betonværket eller direkte i betonbilen på byggepladsen. Marlon AdMix RM1000 virker kontinuerligt, og vil forhindre fugt i at trænge igennem betonen, ved at skabe en katalytisk kemisk reaktion i de kapillære betonporer.

Fordele

- Brugervenligt
- Stopper vand i at trænge igennem beton
- Virker i hele betonens levetid
- Blandes direkte i den friske beton
- Forbedrer betonens pumpeegenskaber

Marlon AdMix RM1000 reducerer svindrevner med op til 60 % og reducerer behovet for tilsætning af blandevand med 2-5 %. Marlon AdMix RM1000 vil løbende forbedre betonens tæthed og beskytte mod vandindtrængning igennem de kapillære porer og mikrorevner. Færdigbeton tilsat Marlon AdMix RM1000 vil tillige opnå forbedrede pumpeegenskaber.

Blanding

Marlon AdMix RM1000 kan iblandes på betonværket sammen med tilslagsmaterialerne, eller direkte i betonbilen på byggepladsen, hvorefter der blandes i ca. 10 min. ved høj hastighed. Tilsæt ikke vand efterfølgende. Den færdigblandede beton skal udstøbes inden 45 min. Marlon AdMix RM1000 vil normalt forlænge betonens beabejdlighed.

Kontrol

Marlon AdMix RM1000 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Producent
Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype
Vandtættende additiv.

Farve
Hvid.

Tørstof
100 %

PH-værdi
13.

Dosering
1 kg pr. m3 beton.

Lagringstid
Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage
20 kg plastspand.

Information	
Varenr.	1000556
Pr nr.	4345752
Version	11.15 erst. 04.15