Marlon Curing WB26 20kg

Voks-baseret curingmembran til beskyttelse mod vandfordampning fra friskstøbte betonoverflader.



Produktbeskrivelse

Curing WB26 er en vandbaseret 1-komponent voks-emulsionsvæske, som er klar til brug.

Fordele

- Eliminerer risikoen for revnedannelser som følge af plastisk svind
- Høj effektivitet - forhindrer vandfordampning
- Optimere hærdeprocessen af cement
- Vandbaseret
- Sprøjtbar
- Kan påføres med pensel, rulle eller sprøjteudstyr

Anvendelsesområder

Curing WB26 bruges som hærdemembran til beton og mørtel. Ved kontakt med betonoverfladen danner Curing WB26 en tynd film, som forhindrer vandfordampning og dermed udtørring. Dette sikrer, at den færdigblandede beton kan bevare sin normale hærdningsproces, minimere svindrevner og opnå den ønskede kvalitet.

Udførelse

Curing WB26 påføres med pensel, rulle eller sprøjteudstyr. Påføring skal ske snarest muligt efter, at den nystøbte betonoverflade er fri for overfladevand, og betonen har sat sig tilstrækkeligt til at påføring ikke påvirker overfladen. Industrigulve skal beskyttes efter at pudsning og glitning er udført.

Sprøjtedysen holdes i en afstand af ca. 45 cm fra betonoverfladen og føres frem og tilbage for at sikre en ensartet overfladedækning. Sprøjtetrykket må holdes konstant for at opnå det bedste resultat. Det er vigtigt, at Curing WB26 påføres i et jævnt og tyndt lag. Undgå "søer", da dette kan resultere i misfarvning.

Begrænsninger

Anvend ikke Marlon Curing WB26, når temperaturen i omgivelserne er 5 °C og derunder.

Rengøring

Pensler, ruller og sprøjtepistoler renses med vand umiddelbart efter brug.

Teknisk information

Anvendelsestemperatur
Mellem 5 °C og 30 °C

Konsistens
Hvid væske

Vær opmærksom på
Skal homogeniseres med rystning eller omrøring før brug.

Efterbehandling som epoxy, maling, spartelmasse etc. kan ikke foretages på betonoverflader behandlet med Curing WB26. Curing WB26 kan om nødvendigt fjernes ved hedvandsrensning.

Fortynding
Leveres klar til brug og skal anvendes ufortyndet.

Forbrug
Som standarddosering anbefales ≈0,2 kg/m^2 (5 m^2/l), afhængigt af underlagets porøsitet.

Opbevaring
Min 6 måneder i lukket emballage. Opbevares tørt, frostfrit, beskyttet mod direkte sollys og utilgængelig for børn.

Malkode

Emballage
1000 kg IBC
20 kg dunke

Tekniske data	
Konsistens	Væske
Farve	Hvid
Viskositet	Letflydende
Densitet (g/cm^3)	0,96-0,98
Tørstofindhold (%)	26
pH:	≈11