Datablad

NHL Mørtel (KKH) 20/80/475

Sikkerhed

Produktet indeholder calciumhydroxid (kalk), som er irriterende for hud og øjne, brug altid handsker og sikkerhedsbriller ved arbejde med dette produkt.

Se sikkerhedsdatablad for yderligere information.

Vær opmærksom

Bemærk, at forbruget kan variere afhængigt af den udførende og underlagets beskaffenhed

Ved tvivl om brugen eller effekten af produktet, kontakt da forhandleren for yderligere information.



Produkt

Scankalk NHL kalkmørtel KKh 20/80/475 er en fabriksfremstil tørmørtel baseret på hydratkalk og hydraulisk kalk. Fremstilles som en 1-komponent, færdigblandet KKh-mørtel. KKh-mørtel skal kun tilsættes vand før brug.
Mørtlen er klassificeret iht EN 998-1:2016 0-1 og 0-2mm og En 998-2:216.ved 0-3 og 0-4mm

Beskrivelse

Scankalk NHL Kalkmørtel KKh 20/80/475 er serdeles velegnet til resturering og nybyg. Produktet kan bruges både innendørs og udendørs. Produktet egner sig serdeles godt til almindeligt murværk så som Opmuring af murværk i tegl, reparation af fuger, udvendig pudsning samt indvendig og Filsning.

Forarbejde

Scankalk NHL kalkmørtel skal opbevares tørt og kan ikke anvendes ved temperaturer under 5 ° Substratet skal altid fortyndes, indtil det yderste lag er lidt sugende. Scalcalk NHL kalkmørtel blandes i tvangsblander eller med mørteldril.

For at opnå den mest fleksible blanding er det tilrådeligt at blande i obligatoriske blandinger i 15-20MIN. Tilsætning af ca. 4,5 liter vand blandes imidlertid til ønsket konsistens. Mørtelet skal anvendes inden for 2 timer.

Blanding:

Scankalk NHL kalkmørtel skal altid smides eller sprøjtes på med egnet pumpeudstyr. Tykkelsen må ikke overstige 9 mm pr. dag.

Ved påføring af flere lag skal der altid forvandes mellem næste påføring. Før andet lag påføres skal første lag være tørt. Mørtlen bør ikke anvendes ved temperaturer under 5 grader og ikke i temperaturer over 50 grader.

Kontakt

Marlon
Virkelyst 20, 8740 Brædstrup
Tlf: 7575 4300
Email: marlon@marlon.dk