

# Receptmørtel KC 50/50/700

Opmuringsmørtel



## Produktbeskrivelse

Marlon Receptmørtel KC 50/50/700 er et tørmørtelprodukt, der på byggepladsen kun skal tilsættes vand. Produktet opfylder murværksnormen DS/EN 998-2 stiller til kalkcementmørtel. Receptmørtel er sammensat af vægtdosseret hydratkalk, cement og oventørret sand med en kontrolleret kornkurve.

## Anvendelsesområde

Marlon Receptmørtel KC 50/50/700 anvendes såvel ud- som indvendig i passivt til moderat miljø, til opmuring af kalksandsten, teglstensvægge og blokke i let belastede bygningskonstruktioner.

Marlon Receptmørtel KC 50/50/700 tilsat den rette vandmængde efterfulgt af en effektiv blanding giver en homogen og letbearbejdelig mørtel.

## Blanding

Marlon Receptmørtel KC 50/50/700 tilsættes ca. 4 l rent vand pr. 25 kg tørmørtel efterfulgt af effektiv blanding i ca. 10 min. i lukket tvangsblender. Blandetiden må maksimalt være 15 min. Manuel blanding kan gøres med langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. Vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet, og der blandes grundigt. Hermed opnås optimale mørtelegenskaber. Efter udtømning fra blandemaskinen, må iblanding af bindemidler, tilslagsmaterialer, tilsætningsstoffer eller vand ikke finde sted. Der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan anvendes indenfor ca. 1 time.

## Udførelse

*Opmuring:* Til opmuring, fuge- og pudseopgaver anvendes almindeligt mureværktøj af stål. Mureværket opmures med fyldte fuger, så rent som muligt for at undgå afsyring. Fugemørtel trykkes godt ind i fugerne.

*Fugning:* Til fugeopgaver skal den udkradsede fuge være ren og fri for mørtelrester. Selve fugningen udføres med fugeske 1 til 2 mm mindre end selve fugen. Vær opmærksom på, at visse mursten ikke tåler saltsyre. Tryk fugerne imens mørtlen stadig er plastisk. Som vinterforanstaltning kan der tilsættes op til +70°C varmt blandevand.

*Puds:* Som pudsemørtel påføres underlaget ved at kaste eller trække mørtlen på overfladen. Marlon anbefaler i alle tvivlstilfælde at kontakte den pågældende teglleverandør inden et arbejde påbegyndes.

## Efterbehandling

Mørtlens lave vandindhold gør det nødvendigt at beskytte murfladen efter opmuring. Det er dog fortsat nødvendigt at beskytte murfladen mod slagregnspåvirkninger, frost og for hurtig udtørring. Murkronen skal altid tildækkes og evt. isoleres ved arbejdets ophør.

## Vinterbyggeri

Til opmuring om vinteren kan Marlon Receptmørtel KC 50/50/700 blandes med varmt vand op til +70°C. Der må ikke tilsættes midler, der sænker frysepunktet. Det er vigtigt, at der kun anvendes sten med stor sugeevne. Brug evt. opvarmede sten.

## Begrænsninger

Murfladen skal beskyttes mod slagregnspåvirkninger. Uhærdet mørtel tåler ikke frost.

## Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Receptmørtel KC 50/50/700 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.



A solid solution

# Teknisk information

## Producent

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup

## Materialetype

Receptmørtel type G, kalk/cementbaseret tørmørtel.

## Tilslagsmateriale

Ovntørret kvartssand, 0-4 mm.

## Miljø

Moderat

## Forbrug

Opmuring: Ca. 1 kg pr. sten

Fugning: 8-10 kg/m<sup>2</sup> ved fugedybde på 10-15 mm

Pudsning: Ca. 20 kg/m<sup>2</sup> ved lagtykkelse på 1 cm

Udkast: Ca. 8 kg/m<sup>2</sup>

## Vandtilsætning

Ca. 4 l pr. 25 kg.

## Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

## Emballage

25 kg plasticsæk, big bags samt løst.

## Egenskaber

Egenskaber	Værdi	Metode
Trykstyrke	> 0,9 MPa	DS/INF 167
Bøjningstrækstyrke	> 0,5 MPa	DS/INF 167
Vedhæftning	> 0,15 MPa	DS/INF 167

## Information

Varenr.	10390
DB-nr.	5916472
Pr nr.	1741004
Version	07.14 erst. 11.12



1073

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup  
År 05  
DoP 10390

## EN 998-1

171-03  
Receptmørtel type GP: Pudsemørtel til udvendig brug

Brandbarhed	Klasse A1
Vandabsorption	W0 (ikke specificeret)
Dampdiffusionskoefficient	NPD
Vedhæftning	NPD
Varmeledningsevne	NPD
Frostfasthed	Aggressivt miljø



1073

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup  
År 05  
DoP 10390

## EN 998-2

171-03  
Receptmørtel type G: Muremørtel til udvendig brug i elementer der er underlagt statiske krav

Blandingsforhold	6,3 % kalk (Ca(OH) <sub>2</sub> ) 6,3 % cement 87,5 % tilslag (vægt %)
Kloridindhold	< 0,1 vægt %
Brandbarhed	Klasse A1
Vandabsorption	NPD
Dampdiffusionskoefficient	NPD
Varmeledningsevne	NPD
Frostfasthed	Moderat miljø

