

Sealer SB

Støvbinder og forstærkning af beton



Produktbeskrivelse

Marlon Sealer SB er en glasklar væske på basis af silikater (vandglas) som ved forkislning med beton, danner en mineralsk efterhærdning, der forstærker og tætner betonoverfladen. Reaktionen forhindrer støvdannelse og gør betonen vandafvisende. Marlon Sealer SB danner samtidig en barriere i betonen, der beskytter betonoverfladen mod skadelige stoffer som mineralolie, brændstof og salte, ligesom syreangreb på betonen reduceres kraftigt. Betonoverfladens kulør og karakteristika ændres ikke.

Fordele

- Færdigblandet, klar til brug
- Binder støv til hærdet beton
- Forøger styrken i cementbaserede materialer
- Tætner og beskytter beton mod skadelige stoffer
- Vandafvisende

Anvendelsesområde

Marlon Sealer SB anvendes på alle cementbaserede overflader, typisk som forstærkning og støvbinding af betongulve i garager, parkeringsdæk samt til facader, sokler, fundamenter m.m. Da Marlon Sealer SB reagerer med cement, kan behandling kun anvendes i forbindelse med cementbaserede materialer.

Forbehandling

Underlaget skal rengøres/støvsuges for evt. støv og løstsiddende partikler. Fastsiddende tilsmudsede betonoverflader renses ved højtryksrensning eller om nødvendigt med alkalisk rensmiddel, så porerne i betonen bliver åbnet.

Udførelse

Marlon Sealer SB omrøres/rystes grundigt inden ibrugtagning. Påføring kan udføres med sprøjte, blød kost eller rulle, afhængigt af opgavens karakter. På større vandrette arealer sker påføring nemmest ved at hælde væsken ud på fladen og fordele den med gummiskrabere. Bliv ved med at fordele væsken ud over hele overfladen. Det er vigtigt at væsken ikke tørrer ud under behandlingen, der fortsættes til betonen er fuldmættet og ikke sugende. Evt. overskydende væske fjernes, og vaskes/ skylles bort, da det kan resultere i misfarvninger. Under normale omstændigheder kan betonoverfladerne tages i brug efter ca. 12 timer. Full reaktion opnås efter ca. 7 døgn's hærdetid, afhængig af temperatur.

Begrænsninger

Marlon Sealer SB må ikke påføres ved temperaturer under +5°C. Undgå arbejde i kraftigt solskin.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug.



Teknisk information

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Anvendelsestid

Ved +10°C ca. 10-12 min.
Ved +20°C ca. 5-6 min.

Mal-kode

00-1

Pr nr.

4345859

Forbrug

0,2 l til 1,2 l alt efter underlagets sugsevne.

Lagringstid

Holdbarheden for Marlon Sealer SB er min. 12 mdr.
Afbrudt emballage lukkes omhyggeligt efter brug
og opbevares køligt og frostfrit.

Emballage

10 og 20 l dunk samt 1000 l palletank.

