

TurboFlow 5 HS

Produktbeskrivelse

Marlon TurboFlow 5 HS er en cementbaseret og særdeles hurtighærdende flydemørtel til støbeopgaver, hvor der ønskes en ekstrem kort afbindingstid og hurtig styrkeudvikling. Marlon TurboFlow 5 HS er sammensat af specialcement, tilsætningsstoffer og ovntørret kvartssand. Er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand, efterfulgt af en effektiv blanding.

Fordele

- Gode flydeegenskaber
- Særdeles hurtig afbinding
- Hurtig styrkeudvikling
- Kan belastes efter 30 min.
- Svindkompenseret
- Vand- og frostbestandig
- Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområder

Marlon TurboFlow 5 HS anvendes til støbning af topringe i forbindelse med bl.a. WM Tool FO-60 forskalling, understøbning af faste eller justerbare brøndkarme samt andre lignende opgaver, hvor der kræves en hurtig hærdetid og trykstyrke. Anvendes til både ind- og udvendige reparationer/opgaver og er i afbunden tilstand vand- og vejrbestandig.

Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Det afrensede underlag bør have en trækstyrke på min. 1,5 MPa og fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade.

Blanding

Marlon TurboFlow 5 HS tilsættes koldt/lunkent vand, efterfulgt af en effektiv blanding i balje/spand med en egnet propelmixer. Vandet tilsættes i baljen/spanden, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Produktet blandes til en homogen letflydende masse, det anbefales maks. 1 minuts blandetid. Anvendes direkte efter blanding grundet sin korte afbindingstid.

Udførelse

Marlon TurboFlow 5 HS skal anvendes umiddelbart efter blanding, da afbindingstiden er væsentlig hurtigere end ved traditionelle flydemørtler. Åbningstiden er ca. 5 min. ved +20°C. Den færdigblandede masse hældes direkte ned i det afgrænsede område. Højere temperaturer forkorter og lavere temperaturer forlænger både åbnings- og hærdetiden.

Begrænsninger

Opgaver med Marlon TurboFlow 5 HS bør ikke udføres ved temperaturer lavere end 0°C eller over +30°C. Tåler ikke frost i hærde- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Marlon TurboFlow 5 HS kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon TurboFlow 5 HS er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyring. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Produktbeskrivelse

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype

Cementbaseret hurtighærdende flydemørtel.

Tilslagsmateriale

Sorteret og ovntørret kvartssand (D_{maks}) 0,5 mm.

Tilsætningsstoffer

Plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning

18-19% af tørpulvervægten (3,6-3,8 l pr. 20 kg/sæk).

Åbningstid

Ca. 5 min. afhængigt af temperatur.

Udbytte

Ca. 11 l pr. 20 kg.

Cementtype

Specialcement.

Lagringstid

Min. 6 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.

Emballage

20 kg plastsæk.

Egenskaber	Værdi	Metode
Trykstyrke, 28 døgn	> 55 MPa	DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgn	> 10 MPa	DS/EN 12190
Vedhæftningsstyrke, 28 døgn	> 3 MPa	DS/EN 1542
Kloridindhold	≤ 0,02 vægt%	DS 1017-15
Kromatindhold	< 2 mg/kg cement	

Information		
Varenr.	1000291	
Pr nr.	4341970	
Version	08.17 -	

Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup År 17 DoP 1000291	EN 1504-3 1073 Hurtighærdende cementbaseret flydemørtel til specialopgaver
--	---

Trykstyrke	> 45 MPa
Kloridindhold	≤ 0,05%
Vedhæftning	≥ 2,0 MPa
Karbonatisering	Bestået
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet	Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption	≤ 0,5 kg x m ⁻² x h ⁻⁵
Farlige stoffer	I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne	Klasse A1