

Sæson: Sommer

Kornstørrelse: 0-4

# Polymerbeton

## Reparations- og profileringsbeton

### Produktbeskrivelse

Marlon Polymerbeton er et færdigblandet tørmørtel produkt, der kun skal tilsættes rent vand, efterfulgt af en effektiv blanding. Produktet er sammensat af portlandcement, pozzolaner, polymer, plastificerende og svindreducerende additiver samt ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Polymerbeton findes i to typer med en ( $D_{maks}$ ) kornstørrelse på hhv. 0-2 og 0-4 mm. Marlon Polymerbeton fremtræder i blandet tilstand som en plastisk/flydende masse der bevist er sammensat til en stærk, tæt mørtel/beton med lavt svind og optimal vedhæftning til underlaget. Produktet overholder materialekravene til ekstra aggressiv miljø jf. DS/EN 206 DK NA:2020.

### Fordele

- Svindkompenseret
- Latex-modificeret
- Sædeles god vedhæftning
- Skal kun tilsættes vand

### Anvendelsesområder

Marlon Polymerbeton anvendes bl.a. som profileringsbeton på brodæk, støbeopgaver på altaner, parkeringskældre m.m. samt til vidt forskellige reparations- og støbe opgaver, hvor der kræves en stærk højstyrkebeton med lavt svind. Marlon Polymerbeton kan anvendes i ekstra aggressiv miljø og sikrer med sin tilsætning af latex en fremragende vedhæftning til underlaget.

### Forarbejde

Underlaget skal være velegnet og rengjort for olie, fedt, cementslam og andre løse partikler ved ruhugning, sandblæsning eller lignende. Marlon anbefaler, at underlaget godkendes af rådgiver eller tilsyn inden udstøbning påbegyndes.

### Blanding

Manuel blanding foretages med langsomtgående boremaskine påsat tobladet propelmixer. Marlon anbefaler, at  $\frac{3}{4}$  af vandmængden først hældes i balje/blandekar. Derefter tilsættes tørpulveret, og der blandes grundigt, imens den resterende vandmængde gradvist tilsættes. Der blandes grundigt, indtil der opnås en klumpfri og tyktflydende masse. Blanding kan også foretages i en egnet blandemaskine.

### Udførelse

Marlon Polymerbeton kan retningsgivende udlægges i lagtykkelser mellem 5 og 70 mm, afhængigt af type. Ved større lagtykkelser kan et tilslag af større stenfraktioner på op til 15 % tilsættes. Under normale forhold, ved +20°C, er forarbejdningstiden ca. 30 min. Lavere temperaturer vil forlænge, og højere temperaturer vil forkorte forarbejdnings- og hærdetiden. I tvivlstilfælde anbefales en prøveudlægning.

### Efterbehandling

Den nystøbte betonbelægning må ikke udsættes for belastninger og skal hurtigst muligt efter udlægningen beskyttes mod for hurtig udtørring, med tætsluttende plastik eller velegnet curing.

### Begrænsninger

Marlon Polymerbeton bør ikke anvendes ved temperaturer under +5°C. Marlon Polymerbeton tåler ikke frost i hærd- og afbindingsperioden.

### Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Polymerbeton kan kun fjernes mekanisk.

### Kontrol

Marlon Polymerbeton er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

# Teknisk information

## Produktbeskrivelse

### Producent

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup

### Materialetype

Cementbaseret tørbeton med  
plasttilsætning.

### Tilslagsmateriale

Ovntørreret og sorteret kvartssand,  
kl. E.

### Tilsætningsstoffer

Polymer, plastificerende og  
svindreducerende additiver.

### Miljø

Ekstra aggressivt.

### Vandtilsætning

0-2: Ca. 2,4 l pr. 25 kg sæk.  
0-4: Ca. 2,3 l pr. 25 kg sæk.

### Åbningstid

Ca. 30 min., afhængigt af  
temperatur.

### Udbytte

Ca. 12 l pr. 25 kg.

### Lagtykkelse

0-2: 5-30 mm. Retningsgivende.  
0-4: 10-60 mm. Retningsgivende.

### Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og  
velegnede forhold i uåbnet  
emballage.

### Emballage

25 kg plasticsæk samt big bags.

Egenskaber	Værdi	Metode
Trykstyrke, 28 døgns	> 50 MPa	DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgns	> 6 MPa	DS/EN 12190
Densitet (våd)	2220 kg/m <sup>3</sup>	EN 1015-6
Vedhæftningsstyrke	≥ 2,6 MPa	DS/EN 1015-7
Kromatindhold	< 2 mg/kg cement	

Information		
Varenr. 0-2	1000365	
Varenr. 0-4	1000370	
Pr nr.	1741063	
Version	07.14 erst. 11.12	

	Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup År 14 DoP 1000365	<b>EN 1504-3</b> 1073 Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.
---	--	--

Trykstyrke	> 45 MPa class R4
Kloridindhold	≤ 0,05 %
Vedhæftning	≥ 2,0 MPa
Karbonatisering	Bestået
Elasticitetsmodul	≥ 20 GPa
Termisk kompatibilitet	Del 1 ≥ 2,0 MPa
Kapillær absorption	≤ 0,5 kg x m <sup>-2</sup> x h <sup>-5</sup>
Farlige stoffer	I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne	Klasse A1