

Sæson: Sommer

Kornstørrelse:

# Marlon Finpuds

Finish og slutpuds



## Produktbeskrivelse

Marlon Finpuds er et tørmørtelprodukt på basis af vægtdoseret hydratkalk, portlandcement, additiver og ovntørret kvartssand med en kontrolleret kornkurve. Marlon Finpuds er klar til brug efter tilsætning af rent, afmålt vand efterfulgt af en effektiv blanding.

## Forarbejde

Inden et arbejde påbegyndes skal underlaget være fri for mørtelrester, støv og andre løse partikler. Overfladen skal være svagsugende. Det kan være nødvendigt at opfugte murværket med en vandslange påsat vandforstøver eller lignende metode, inden mørtlen påføres.

## Blanding

Marlon Finpuds tilsættes rent vand (ca. 30- 32 vægtprocent) og blandes effektivt i ca. 10 min. i en egnet tvangsblender. Manuel blanding kan gøres med en langsomtgående boremaskine påsat piskeris eller evt. håndblanding. 3/4 dele af vandet hældes først i baljen, derefter tilsættes tørproduktet under oprøring. Resten af vandet tilsættes til ønsket brugskonsistens. Der må efterfølgende ikke tilsættes mere vand og der bør ikke opblandes mere mørtel, end der kan forbruges indenfor ca. 2 timer.

## Udførelse

Marlon Finpuds trækkes på med stålbræt i et jævnt lag på ca. 1 mm. Efterfølgende arbejde foretages normalt med en svamp eller filtsebræt til overfladen fremstår ensartet, jævn og glat. Forbruget er retningsgivende 2-3 kg pr. m<sup>2</sup>. Maksimal anbefalet lagtykkelse er 2 mm. Finpudsning af grovpudsede overflader bør først foretages, når grovpudsens er hvidtør.

## Rengøring

Udstyr, maskiner og værktøj bør rengøres med vand umiddelbart efter brug.

## Kontrol

Virksomhedens produktion af mørtel kontrolleres af Dancert. Marlon Finpuds er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

# Teknisk information

## Produktbeskrivelse

### Producent

Marlon Tørmørtel A/S  
Virkelyst 20  
8740 Brædstrup

### Materialetype

Kalk/cementbaseret tørmørtel.

### Tilslagsmateriale

Ovntørret kvartssand, < 0,5 mm.

### Miljø

Passivt.

### Vandtilsætning

Ca. 30-32 % af  
tørpulvervægten (6-6,4 l pr. 20  
kg)

### Udbytte

1 kg tørmørtel svarer ca. til 0,5 l  
vådmørtel.

### Lagtykkelse

Max. 2 mm.

### Forbrug/pudsning

Ca. 2-3 kg. pr. m<sup>2</sup>.

### Lagringstid

Min. 12 mdr. under tørre og  
velegnede forhold i uåbnet  
emballage.

### Emballage

20 kg plasticsæk.

## Information

Varenr.

1000465

Pr nr.

1740829

Version

07.14 erst. 11.12

Marlon Tørmørtel A/S

Virkelyst 20

8740 Brædstrup

År 05

DoP 1000465



Brandbarhed

Klasse A1

Vandabsorption

NPD

Dampdiffusionskoefficient

NPD

Vedhæftning

NPD

Varmeledningsevne

NPD

## EN 998-1

Receptmørtel type GP: Pudsemørtel  
til udvendig brug