

Sæson: Sommer

Kornstørrelse:

Flow GF

Cementbaseret, grout- og forankringsmørtel



Produktbeskrivelse

Marlon Flow GF er et letflydende cementog polymerbaseret færdigblandet tørmørtelprodukt, der kun skal tilsættes vand. Marlon Flow GF har en hurtig styrkeudvikling og med sin polymere tilsætning en særdeles god vedhæftningsevne til substratet. Er i afbunden tilstand spændingsfattig, korrosionshæmmende og klorid tæt samt frost- og vejrbestandig.

Fordele

- Hurtig styrkeudvikling
- Let flydende
- Polymermodificeret
- Øget vedhæftning
- Spændingsfattig
- Ekspanderende i den plastiske fase
- Skal kun tilsættes vand

Anvendelsesområder

Marlon Flow GF er letflydende og er derfor velegnet til vertikale faststøbningsopgaver af metalgenstande som bolte, armeringsjern, gevindstænger m.m. i beton, mur og granit. Produktet anvendes også som grout og til injektion af statiske revner i beton samt til almindelige reparationsopgaver.

Blanding

Marlon Flow GF blandes med en langsomtgående boremaskine påsat to-bladet propelmixer. Rent, koldt blandevand tilsættes i balje/spand, hvorefter pulveret tilsættes under omrøring. Der blandes grundigt i minimum 4-5 min., indtil der opnås en klumpfri letflydende konsistens.

Udførelse

Den færdigblandede mørtel anvendes direkte efter blanding. Marlon Flow GF bør under normale forhold ved 20°C anvendes inden for ca. 20 min. Massen bør holdes i bevægelse under hele støbeprocessen. Til injeksionsopgaver anvendes en velegnet stempel, membran eller skruepumpe. Det er vigtigt at injektionshullet er åbent, således at mørtlen frit kan flyde ind i revnen. Ved et større område, anbefales det, at der anvendes specielle injektionsnipler for at opnå fornødent tryk. Lavere temperaturer forlænger og højere temperaturer forkorter forarbejdnings- og hærdetiden.

Forbehandling

For at sikre bedst mulig vedhæftning til underlaget/emnet skal der være rengjort for støv, olie, fedt, cementslam og andre løse partikler. Stærkt sugende underlag skal fugtes til en ensartet, mat og svagt sugende overflade. Ved injektion af hulrum eller revner i beton, anbefales det, at der bores et passende antal udluftningshuller, alt efter revnen eller hulrummets omfang, således Marlon Flow GF frit kan flyde ud og fylde revner eller hulrum.

Efterbehandling

Fritliggende overflader bør beskyttes mod for hurtig udtørring ved træk, høje temperaturer og solbestråling med Marlon Curing B75. I vinterperioder beskyttes mørtlen (evt. med vintermåtter) i de første hærdedøgn mod stærk nattefrost, hård vind m.m.

Begrænsninger

Bør ikke udføres ved temperaturer lavere end +5°C. Tåler ikke frost i hærd- og afbindingsperioden.

Rengøring

Værktøj rengøres med vand umiddelbart efter brug. Afhærdet Flow GF kan kun fjernes mekanisk.

Kontrol

Marlon Flow GF er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Teknisk information

Produktbeskrivelse

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Materialetype

Cementbaseret grout- og forankringsmørtel.

Tilslagsmateriale

Ovntørret og sorteret kvartssand (D_{maks}) 0,5 mm.

Tilsætningsstoffer

Polymer, plastificerende og stabiliserende additiver.

Vandtilsætning

19-21% af tørpulvervægten (3,4-3,8 l pr. 18 kg)

Udbytte

10 l færdigmørtel pr. 18 kg/sæk.

Lagtykkelse

2-30 mm. Retningsgivende.

Cementtype

Portlandcement. CEM I 52,5 N (LA).

Anvendelsestid

Ca. 20-30 min.

Lagringstid


Min. 12 mdr. under tørre og velegnede forhold i uåbnet emballage.


Emballage

18 kg plasticsæk.

Egenskaber	Værdi	Metode
Trykstyrke, 28 døgns	> 45 MPa	DS/EN 12190
Bøjningstrækstyrke, 28 døgns	> 8 MPa	DS/EN 12190
Luftindhold	1-3%	DS/EN 1015-7
Densitet	2100 kg/m ³	
Kloridindhold	≤ 0,01 vægt%	DS/EN 1015-17
Kromatindhold	< 2 mg/kg cement	

Information		
Varenr.	1000539	
Pr nr.	4298183	
DB-nr.	2163510	
Version	07.18 erst. -	

	Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup År 18 DoP 1000539	EN 1504-3 1073 Betonreparationsprodukt til konstruktiv reparation. CC mørtel, baseret på hydraulisk cement.
Trykstyrke		> 45 MPa class R4
Kloridindhold		≤ 0,05%
Vedhæftning		≥ 2,0 MPa
Kontrolleret svind/ekspansion		≥ 2,0 MPa
Karbonatisering		Bestået
Elasticitetsmodul		≥ 20 GPa
Farlige stoffer		I overensstemmelse med afsnit 5.4
Brandmodstandsevne		Klasse A1

	Marlon Tørmørtel A/S Virkelyst 20 8740 Brædstrup År 18 DoP 1000539	EN 1504-6 1073 Betonreparationsprodukt til forankring af armeringsstænger
Udtrækningsstyrke		Flytning < 0,6 mm ved belastning på 75 MPa
Kloridindhold		≤ 0,05%