

NHL Isochaux

Isoleringsmørtel/hæftemørtel

Anvendelsesområder

Anvendes på de fleste materialer, herunder pudsede overflader, gipsplader, træplader, fliser, fastsiddende tapet, lakerede og malede overflader, hård og vandafvisende cementpuds, beton og maskinsten.

Udførelse

Isochaux påføres på ren og støvfri overflade. Ved samlinger af forskellige materialer, lægges en net armering (Maskestørrelse 10x10 mm) over samlingen med 150 mm til hver side. Pudses sammen med pudsebræt eller filtsebræt til den ønskede finish.

Trækning af gesimser og profiler

Da isochoaux isoleringsmørtel har 0% svind, er den særdeles velegnet til at trække gesimser, murbånd, profiler omkring vinduer og døre eller anden dekoration af murværket.

Efterbehandling

Kan lægges som bund for NHL tyndpuds. Tyndpudsen trækkes på i et lag på ca. 3 mm mens isochoaux stadig er våd men tilstrækkeligt afhærdet til at bære NHL tyndpudsen.

Kan males med kalkmaling eller silicatmaling når den er tilstrækkeligt afhærdet.

Anvendes isochoaux som bund for fresco arbejdes "vådt i vådt".

Tyndpudsning

Isochaux kan tyndpudses med NHL3,5 mørtel 0-1 mm 1:2,5, evt. indfarvet.

Stucco/Marmorino

Når mørtlen er tør, trækkes Decoliss på i tynde lag, se venligst datablad. Med denne metode er det muligt at lave glat, skinnende og marmoragtig overflade.



Teknisk information

Produktbeskrivelse

Farve

Lys grå

Emballage

20 kg poser

Holdbarhed

6 måneder i lukket pose,
opbevares tørt og ventileret.

Blanding

4-4,5 liter vand pr. 20 kg pose.
Blandes i 5-10 min med piskeris
på boremaskine eller
blandemaskine.

Forbrug

1,8 kg pr. m² pr. mm lagtykkelse