

Beton Sealer VB

Slidstærk forsegling til betonflader

Produktbeskrivelse

Marlon Beton Sealer VB er en 1-komponent akrylbaseret dispersion, som kan påføres både tørre og fugtige betonoverflader. Den giver overfladen et slidstærkt, klart og mættet udseende.

Blanding

Marlon Beton Sealer VB leveres klar til brug. Før anvendelse af produktet, er det vigtigt at "shake" dunken, således at væsken er helt homogen. Derefter hældes den ønskede mængde Beton Sealer VB op i egnet rullebakke eller sprøjtekar.

Udførelse

Marlon Beton Sealer VB kan sprøjtes, rulles, pensles eller kastes på. Ved udførelse med sprøjteudstyr, anvendes der egnet air-sprøjteudstyr. Ved udførelse med malerrulle, anvendes der en velegnet korthåret malerrulle. Der påføres 1 til 2 behandlinger, alt efter underlagets porøsitet. Anbefalet lagtykkelse pr. behandling, ca. 100 til 125 μ m, eller teoretisk forbrug ca. 5 m² pr. liter pr. behandling. Ønskes der ekstra kemikalieresistens, påføres der 2 behandlinger, der krydsrulles ved anden behandling. Marlon Beton Sealer VB er klæbefri efter ca. 15 min. ved +20°C og er brugsklar efter ca. 2 timer ved +20°C. Anden behandling kan fortages efter ca. 2 timer ved +20°C eller når overfladen er tør efter første behandling.

Forbehandling

Overfladen skal være ren og fri for olie, fedt, snavs. Evt. afrensning kan foretages med egnet rensesæbe eller højtryksrensere

Efterbehandling

Det er vigtigt at beskytte overfladen mod evt. regn, støv og snavs, indtil den behandlede overflade er helt tør, afhærdet og brugsklar.

Rengøring

Udstyr og værktøj rengøres med rent vand.

Teknisk information

Produktbeskrivelse

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Tørstofindhold

27 % vægt
25 % volumen

Mal-kode

00-1

Pr nr.

4346050

Rækkeevne

Teoretisk rækkeevne 5 m² liter pr.
behandling

Lagringstid

Marlon Beton Sealer VB har en
lagerholdbarhed på 12 måneder.
Skal opbevares frostfrit.

Emballage

10 og 20 l dunk og 1000 l
palletank.