

Accelerator T30

Hærdningsaccelerator til beton og mørtel

Produktbeskrivelse

Marlon Accelerator T30 er et brugsklart, flydende tilsætningsstof, som tilsættes betonen under blandedprocessen. For at sikre en homogen dispersion skal der påregnes længere blandetid.

Fordele

- Tidlig styrkeudvikling
- Kan anvendes sammen med anden plastificering
- Tilsættes direkte med blandedvandet

Anvendelsesområder

Marlon Accelerator T30 kan anvendes til alle typer beton og mørtel hvor der ønskes en høj tidlig styrkeudvikling. Marlon Accelerator T30 fremmer betonhærdningen ved både lave og høje temperaturer.

Blanding

Marlon Accelerator T30 tilsættes sammen med rent vand. Blandetiden er ca. 3-5 min. alt efter beton- eller mørteltype. For at reducere vandtilsætningen i betonen eller mørtlen, kan der tilsættes plastificering, som Marlon Superplast PC40 (se separat datablad).

Rengøring

Værktøj og blandedstyr rengøres med vand umiddelbart efter brug.

Kontrol

Marlon Accelerator T30 er underlagt intern kontrol i henhold til Marlons kvalitetsstyringssystem. Efterfølgende udmåling og blanding på brugsstedet er ikke omfattet af kvalitetsstyringen.

Dosering

Marlon Accelerator T30 doseres direkte i blandedvandet. Dosering ligger retningsgivende fra ca. 2-6 % af cementvægten, eller fra 160 ml op til 500 ml pr. 20-25 kg sæk, alt efter beton- eller mørteltype og den ønskede virkning. Doseringen er vejledende, og for at opnå det ønskede resultat, kan der med fordel udføres en testblanding først.

Teknisk information

Produktbeskrivelse

Producent

Marlon Tørmørtel A/S
Virkelyst 20
8740 Brædstrup

Densitet

1,14 kg/l

PH-værdi

11

Kloridindhold

< 0,10 %

Tørstof

22 %

Dosering i % af cementvægt

2-6 %

Viskositet

Let flydende

Udseende

Hvid lugtfri væske

Emballage

10 l dunk

Pr nr.

4345728